

Produktbeskrivelse

Dekso 20 H2O er et premiumprodukt med spesielle egenskaper som kombinerer funksjon og estetikk med kompromissløs kvalitet.



Egenskaper

Halvmatt 100 % akryl veggmalning, ekstra dekkevne. Anbefales for rom med høye funksjonelle og spesielle estetiske krav som utsettes for fukt, hyppig tilsmussing og bruksrelatert slitasje.

Bruksområde

Kjøkken, toalett, virksomhetslokaler, institusjoner, klinikk, sykehus, lett industrilokaler og trappeoppganger. Betong, lettbetong, puss, murstein, gips, fiber gips, sement fiberplater, sementsponplate. Forutsetning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

Miljømerking



Bruksinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner:

Se produktets tekniske datablad

Rengjøring

Skånsom rengjøring

Overflaten er malt, intakt og fastsittende, med støv eller annen løst, tørr tilsmussing. Overflaten tåler børsting og/eller støvsuging.

Generell rengjøring

Overflaten er malt, intakt, fastsittende og tilsmusset av støv og skitt. Overflaten tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med rengjøringsmiddel uten slipemidler < pH 9, vann, børste, klut og høytrykksrengjøring (maks. 80 bar, min. 30 cm avstand, vanntemperatur maks 30°C). Vær oppmerksom på at overdreven bruk av vann kan skade overflaten.

Anbefalt rengjøringsmiddel

Flügger Fluren 37 Grunnrengjøring, universalrengjøring eller lignende.

Vedlikehold

Enkel vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er halvmatt, jevn eller strukturert, intakt, med noen få små hull og sprekker. Åpne porer kan forekomme. Eksisterende maling er fast og holdbar uten betydelige avsmitting og uten fare for gjennomslag på grunn av tobakkstjære eller vannskjold.

Overflaten er litt skitten/bleket.

Vedlikehold: Overflaten vaskes med påfølgende flekksparkling av små hull og sprekker, hvoretter overflaten males. Siden det kun blir malt én gang, er fargevalget begrenset til nyanser som ikke avviker nevneverdig fra underlaget.

Generelt vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er halvmatt, med struktur og/eller ujevnheter. Åpne porer kan forekomme. Stort sett intakt med noen få små hull og sprekker. Eksisterende maling er fast og holdbar, uten fare for gjennomslag på grunn av tobakkstjære eller vannskjold og uten vesentlig avsmitting.

Overflaten er skitten/bleknet.

Vedlikehold: Overflaten vaskes med etterfølgende sparkling for å fylle hull og andre ujevnheter, slik at overflaten fremstår jevn og jevn. Siden det blir malt to ganger, er fargevalget ikke begrenset til nyanser som ikke avviker vesentlig fra underlaget.

Reparasjon av skader

Skader utbedres umiddelbart og med samme produkt som ble brukt da malerarbeidet ble utført.

Utbedring av skade skal utføres på en slik måte at den ikke avviker fra gjeldende behandling.

Se prosjektplan for produkter som brukes i klargjøring og bearbeiding.

Det samme produktet brukes til overmaling. Ta kontakt med forhandler eller malerfirma.

Flekkreparasjon

Generelt er det ikke mulig å utføre flekkreparasjon/flekkmaling uten synlige spor.

Overflatestruktur, lysinnfall og synsvinkel er avgjørende for hvor tydelig flekkreparasjoner fremstår.

På glatte overflater, ved eksponering for direkte lys gjennom glassområder, eksponering fra elektriske lyskilder og sett i sidelys, vil flekkreparasjoner alltid fremstå som synlige i større eller mindre grad. Prøv alltid å fjerne merker og smuss ved rengjøring.

Reparasjon skal alltid utføres med samme materiale og batchnummer som opprinnelig ble brukt.

De beste resultatene oppnås på strukturerte overflater, som ses i rette vinkler og i skygge.

Større skader utbedres om mulig med verktøy tilsvarende det som opprinnelig ble brukt.

Der det ikke er mulig å reparere større skader akseptabelt ved flekkreparasjon, behandles hele veggflater med avgrensning inntil hjørner, skjøter og lignende.

Oppbevaring

Ubrutt og brutt emballasje skal oppbevares kjølig, frostfritt og tett lukket.

Avfallshåndtering

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Oppbevar overflødig maling riktig slik at rester kan brukes, og minimerer dermed miljøbelastningen. Tom emballasje leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Miljøsertifisert bygg

Dokumentasjon for miljøsertifisert bygg mv. kan lastes ned i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhet

Vær oppmerksom på miljø- og sikkerhetsmerkingen som er angitt på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for profesjonelle brukere.

Detaljert informasjon om helse- og sikkerhetsrisikoer og forholdsregler ved bruk av dette produktet er spesifisert i produktsikkerhetsdatabladet.

Førstehjelp: se avsnitt 4 i SDS

Håndtering og oppbevaring: se avsnitt 7 i SDS

Transportinformasjon: se avsnitt 14 i SDS

Informasjon om lover og pålegg: se pkt 15 i SDS

VOC: se avsnitt 2.3 i SDS

Forbehold

Informasjonen i dette dokumentet er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring.

Siden forholdene som produktene brukes under er utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere noe annet enn kvaliteten på produktet. Vi forbeholder oss retten til å endre dataene som er oppgitt uten varsel.

Malingen kan betraktes som et halvfabrikat. Sluttresultatet avhenger av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, fuktighet, påføring osv.

Behandling

**Behandlet underlag /
type underlag**

Malt i farge:
Fargenavn
Fargenummer
Fargekort

Produksjonsnummer

Arbeidet utført av

Dato

Signatur