

Produktbeskrivelse

Wood Tex 06 er et vannbasert produkt til utvendig treverk. Gir treet en meget værbestandig overflate med maksimal holdbarhet, glans og kulørstabilitet. Produktet er enkelt å påføre og tørker raskt.

Egenskaper

Halvblank, dekkende trebeskyttelse med utseende og overflate som tradisjonell oljemaling.

Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.

Bruksområde

Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader.

Lyse tresorter f.eks. furu og gran, trykk- eller vakuuimpregnert tre og industrigrunnet tre.

Underlaget skal være grunnet, industrigrunnet eller tidligere behandlet.

Forutsetning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

Miljømerking



Bruksinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner:

Se produktets tekniske datablad

Rengjøring

Generell rengjøring

Det antas at rengjøring alene kan gi overflaten et tilfredsstillende utseende.

Overflaten er malt, trebeskyttet, intakt og fastsittende. Tilsmussingen skyldes miljøbelastning og vær med løss materiale av smuss og skitt.

Overflaten tåler fuktighet og er motstandsdyktig mot alkaliske rengjøringsmidler.

Rengjøring kan utføres for vanlig forekommende smuss og skitt, samt mugg- og soppvekst.

Rengjør overflaten og reparer eventuelle skader en gang i året eller etter behov.

Anbefalt rengjøringsmiddel

Flügger Facade Clean, Flügger Facade Anti-green eller lignende.



Vedlikehold

Enkel vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er halvblank til matt. Dekket, stort sett intakt med noen få små hull eller sprekker. Eksisterende trebeskyttelse er fastsittende og holdbar og uten vesentlig avsmittning. Overflaten er litt skitten/bleknet og/eller forvitret. Vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme. Mindre mugg-/soppvekst kan forekomme. Fuktiginnhold i treverk maks.: 18 %.

Vedlikehold: Overflaten vaskes med påfølgende sliping og flekksparkling av små hull og sprekker, hvoretter overflaten males. Siden det kun blir malt én gang, er fargevalget begrenset til nyanser som ikke avviker nevneverdig fra underlaget.

Generelt vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er halvblank til matt. Dekket, stort sett intakt med noen få små hull, sprekker og ujevnheter. Eksisterende trebeskyttelse er stort sett fastsittende og holdbar, noe avskalling og/eller slitasje kan forekomme. Overflaten er skitten/bleknet/forvitret og kan være avsmittende. Vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme. Mugg-/soppvekst kan forekomme. Fuktiginnhold i treverk maks.: 18 %.

Vedlikehold: Overflaten rengjøres og vaskes, etterfulgt av flekkmaling og sparkling av små hull og sprekker, slik at overflaten fremstår jevn og enhetlig. Siden det blir malt to ganger, er fargevalget ikke begrenset til nyanser som ikke avviker vesentlig fra underlaget.

Reparasjon av skader

Skader utbedres umiddelbart og med samme produkt som ble brukt da malerarbeidet ble utført. Utbedring av skade skal utføres på en slik måte at den ikke avviker fra gjeldende behandling. Se prosjektplan for produkter som brukes i klargjøring og bearbeiding. Det samme produktet brukes til overmaling. Ta kontakt med forhandler eller malerfirma.

Flekkreparasjon

Generelt er det ikke mulig å utføre flekkreparasjon/flekkmaling uten synlige spor.

Reparasjon skal alltid utføres med samme materiale og batchnummer som opprinnelig ble brukt.

Større skader utbedres om mulig med verktøy tilsvarende det som opprinnelig ble brukt. Der det ikke er mulig å reparere større skader akseptabelt ved flekkreparasjon, behandles hele flater med avgrensning inntil hjørner, skjøter og lignende.

Oppbevaring

Ubrutt og brutt emballasje skal oppbevares kjølig, frostfritt og tett lukket.

Avfallshåndtering

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Oppbevar overflødig maling riktig slik at rester kan brukes, og minimerer dermed miljøbelastningen. Tom emballasje leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Miljøsertifisert bygg

Dokumentasjon for miljøsertifisert bygg mv. kan lastes ned i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhet

Vær oppmerksom på miljø- og sikkerhetsmerkingen som er angitt på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for profesjonelle brukere.

Detaljert informasjon om helse- og sikkerhetsrisikoer og forholdsregler ved bruk av dette produktet er spesifisert i produktsikkerhetsdatabladet.

Førstehjelp: se avsnitt 4 i SDS

Håndtering og oppbevaring: se avsnitt 7 i SDS

Transportinformasjon: se avsnitt 14 i SDS

Informasjon om lover og pålegg: se pkt 15 i SDS

VOC: se avsnitt 2.3 i SDS

Forbehold

Informasjonen i dette dokumentet er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring.

Siden forholdene som produktene brukes under er utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere noe annet enn kvaliteten på produktet. Vi forbeholder oss retten til å endre dataene som er oppgitt uten varsel.

Malingen kan betraktes som et halvfabrikat. Sluttresultatet avhenger av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, fuktighet, påføring osv.

Behandling

**Behandlet underlag /
type underlag**

Malt i farge:
Fargenavn
Fargenummer
Fargekort

Produksjonsnummer

Arbeidet utført av

Dato

Signatur