

Produktbeskrivelse

Facade Roof & Base er et produkt for utvendig behandling av mineralske underlag. Gir en diffusjonsåpen, værbestandig overflate.

Egenskaper

Halvmatt diffusjonsåpen 100 % akryl fasademaling som gir en svært fargebestandig, vann- og smussavstøtende overflate med maksimal værbestandighet. Hemmer mugg- og skimmelvekst på overflaten.



Bruksområde

Takplatematerialer egnet til behandling samt til mur sokler av betong og sementpuss. Forutsetning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

Miljømerking



Bruksinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner:

Se produktets tekniske datablad

Rengjøring

Generell rengjøring

Overflaten er malt, intakt og fastsittende.

Tilsmussingen er betinget av miljøbelastning og vær, med løse avleiringer av smuss og skitt og/eller mugg, sopp, alger eller annen løstsittende overflatebegroing.

Overflaten tåler fuktighet og er motstandsdyktig mot alkaliske rengjøringsmidler.

Rengjøring kan utføres for vanlig forekommende smuss og skitt, samt mugg- og soppvekst.

Rengjør overflaten og reparer eventuelle skader en gang i året eller etter behov.

Anbefalt rengjøringsmiddel

Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.

Alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.

Vedlikehold

Enkel vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er matt, intakt med noen mindre skader og/eller sprekker. Eksisterende maling er fastsittende og holdbar og uten vesentlig avsmittning. Overflaten er litt skitten/bleknet. Mugg-/soppvekst kan forekomme. Saltutblomstring må ikke forekomme.

Vedlikehold: Overflaten vaskes, etterfulgt av flekksparkling og grunning av sparklet flate, hvoretter overflaten males. Siden det kun blir malt én gang, er fargevalget begrenset til nyanser som ikke avviker nevneverdig fra underlaget.

Generelt vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er matt, stort sett intakt med noen mindre skader og/eller sprekker. Eksisterende maling er stort sett fastsittende og holdbar, noe avskalling og/eller slitasje kan forekomme. Overflaten kan være avsmittende og skitten/bleknet.

Mugg-/soppvekst kan forekomme. Saltutblomstring må ikke forekomme.

Vedlikehold: Overflaten rengjøres og vaskes med påfølgende sparkling og grunning av sparkel, hvoretter overflaten males. Siden det blir malt to ganger, er fargevalget ikke begrenset til nyanser som ikke avviker vesentlig fra underlaget.

Reparasjon av skader

Skader utbedres umiddelbart og med samme produkt som ble brukt da malerarbeidet ble utført. Utbedring av skade skal utføres på en slik måte at den ikke avviker fra gjeldende behandling.

Se prosjektplan for produkter som brukes i klargjøring og bearbeiding.

Det samme produktet brukes til overmaling. Ta kontakt med forhandler eller malerfirma.

Flekkreparasjon

Generelt er det ikke mulig å utføre flekkreparasjon/flekkmaling uten synlige spor.

Reparasjon skal alltid utføres med samme materiale og batchnummer som opprinnelig ble brukt.

Større skader utbedres om mulig med verktøy tilsvarende det som opprinnelig ble brukt.

Der det ikke er mulig å reparere større skader akseptabelt ved flekkreparasjon, behandles hele flater med avgrensning inntil hjørner, skjøter og lignende.

Oppbevaring

Ubrutt og brutt emballasje skal oppbevares kjølig, frostfritt og tett lukket.

Avfallshåndtering

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Oppbevar overflødig maling riktig slik at rester kan brukes, og minimerer dermed miljøbelastningen. Tom emballasje leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Miljøsertifisert bygg

Dokumentasjon for miljøsertifisert bygg mv. kan lastes ned i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhet

Vær oppmerksom på miljø- og sikkerhetsmerkingen som er angitt på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for profesjonelle brukere.

Detaljert informasjon om helse- og sikkerhetsrisikoer og forholdsregler ved bruk av dette produktet er spesifisert i produktsikkerhetsdatabladet.

Førstehjelp: se avsnitt 4 i SDS

Håndtering og oppbevaring: se avsnitt 7 i SDS

Transportinformasjon: se avsnitt 14 i SDS

Informasjon om lover og pålegg: se pkt 15 i SDS

VOC: se avsnitt 2.3 i SDS

Forbehold

Informasjonen i dette dokumentet er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring.

Siden forholdene som produktene brukes under er utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere noe annet enn kvaliteten på produktet. Vi forbeholder oss retten til å endre dataene som er oppgitt uten varsel. Malingen kan betraktes som et halvfabrikat. Sluttresultatet avhenger av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, fuktighet, påføring osv.

Behandling

**Behandlet underlag /
type underlag**

Malt i farge:

Fargenavn

Fargenummer

Fargekort

Produksjonsnummer

Arbeidet utført av

Dato

Signatur