


Treverk & Metall 20

Produktbeskrivelse

Miljømerket akryl tre og metallmaling med lett og smidig påføringsegenskaper og ekstra fin sammenflyting. Gir en flott hard halvmatt finish. Anbefales til emner der det er høye estetiske og middels funksjonelle krav.

- Flott sammenflyting
- Hard overflate
- Flott halvmatt finish



Anvendelse

Brukes innendørs på grunnet eller tidligere behandlet tre og på rustbeskyttet metall. Dører, dørkarmen, fotlister, kjøkkendører, vinduskarmen og møbler.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til malebehandling.

Behandling

Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Fluren 37. Misfarging fra nikotin og sot må rengjøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer. Harde, glatte underlag slipes matte og grunnmales etter behov med Fix Primer. Sprekker, ujevnheter og huller må sparkles. Nytt eller bart renset tre grunnes med Stop Primer. Påfør 1–2 ganger. Noen farger krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel eller korthåret malerulle.
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Halvmatt hard overflate.
Tåler etter herding rengjøring med milde rengjøringsmidler, myk børste, vann og klut.
Sperrer ikke for kvist og vannløselige fargestoffer, vannskjolder og nikotin.
Overflaten må kun belastes forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.29
Tørstoff vekt (%)	53
Tørstoff vol (%)	41
Vanlig rekkeevne (m ² /litr.)	9
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	10
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

oktober 2024

Erstatter TDS Versjon

september 2023