

Natural Wood Edeltreolje Classic

Produktbeskrivelse

Eksklusiv værbestandig olje som gir en glansfull oljebehandling. Inneholder UV-filter som beskytter treet mot missfarging forårsaket av solen nedbrytende stråler. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.

- UV filter
- Eksklusiv
- Glansfull



Anvendelse

Teak, mahogni og annet edeltre, inne og utendørs. F.eks. på ytterdører, vinduer og garasjeporter.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Beis, maling og gråfibre fjernes helt ved avrensning og sliping. Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Terrasserent. Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner. Ujevne overflater slipes jevne.

Påføring

Pensel eller rulle.
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å stryke i samme retning.
Gjenta behandlingen til treet er mettet og fremstår ensartet uten at det dannes lakklag.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Fargeløs og blank overflate som fremhever treet's ådring.
Forventet holdbarhet 1 år.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering. Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen.

Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern.

Tekniske data

Produkt type	Treolje
Glans	Blank;90
Densitet (kg/l)	0.92
Tørstoff vekt (%)	57
Tørstoff vol (%)	50
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. Luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	White spirit
Rengjøring av verktøy osv.	Penselrens

Nåværende TDS Versjon

mars 2024

Erstatter TDS Versjon

juli 2022