

04 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic er oljebaserte produkter til utvendig treverk med god inntrengning og maksimal beskyttelse mot fukt og vann. Produktene kan brukes ved lave temperaturer.

Produktbeskrivelse

Halvmatt dekkbeis. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten

- **Lett å påføre**
- **God dekkeevne**
- **Maksimal beskyttelse mot fukt og vann**



Anvendelse

Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader. Til lyse og mørke tresorter, deriblant trykk- eller vakuumimpregnert tre. Underlaget skal være grunnet eller tidligere behandlet.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.

Fuktinnhold i tre før malebehandling maks.:

Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

Behandling

Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved rensing og sliping

Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.

Mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.

Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkeevne på kantene

Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering

Blanke, tidligere malte overflater skal mattslipes.

Nytt eller bart rensed tre grunnes med Flügger 01 Wood Tex Classic Grunnolje.

Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes

Best holdbarhet oppnås ved 2 eller fler strøk.

Påføring

Pensel eller rulle.

Gå over med pensel etter påføring med rulle.

Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning.

Gjenbehandles med høyst 14 dagers mellomrom for å oppnå best mulig vedheft mellom strøkene

Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Unngå å arbeide i direkte solskinn.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Halvmatt og dekket. Forventet holdbarhet 10 år.

Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, lagtykkelse, utførelsen av arbeidet og eksponering.

Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.

Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.

Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist.

OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i white spirit. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Dekkbeis
Densitet (kg/l)	1.19
Tørstoff vekt (%)	71
Tørstoff vol (%)	57
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Lang rekkevidde (m ² /l)	11
Kort rekkevidde (m ² /l)	5
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	6
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

mai 2023

Erstatter TDS Versjon

februar 2023