

Flex Seal Pro

Produktbeskrivelse

Elastisk MS-fugemasse, innen- og utendørs. Overmalbar med ekstra godt feste og elastisitet.

- Ekstra elastisk
- Lavt utslipp
- Ekstra god vedheft



Anvendelse

Anvendes som fuge mellom bygningsdeler av betong, lettbetong, puss, kartonggips, fibergips, treverk, metall, glass og malte underlag.

Fuger bør dimensjoneres slik at fugens bevegelse er under +/- 20 %.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping.

Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting rengjøres med Fluren 37.

Nytt eller bart rengjort tre grunnes med Stop Primer.

Nytt eller bart rengjort tre utendørs grunnes med Wood Tex 01 Priming Oil.

Sugende og porøse underlag grunnes med Forankringsgrunning.

Bruk ev. fugeunderlag i rett dimensjon, fugedybde = ½ fugebredde.

Smale revner og samlinger utføres best som kvadratiske fuger.

Påføring

Fugepistol.

Fugepatronens gjengetopp skjæres av.

Spissen tilpasses med skrått snitt, < fugebredde.

Lett å bearbeide, trykkes på plass og glattes med fugegummi eller fugepinne og vann før fugen danner skinn.

Tilpass valg av verktøy til fugens bredde.

Overskytende fugemasse fjernes mekanisk.

Bruk ev. tildekningsteip som fjernes umiddelbart etter påføring.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Temperatur og luftfuktighet påvirker tørketid, full herding og gjenmalingsintervall.

Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Ekstra elastisk fuge, som kan oppta temperatur- og fuktbetingede bevegelser.

Tørr, matt ikke-slipbar overflate.

Treverkknuter kan medføre misfarging.

Brukes ikke på steder med konstant fukt- eller vannpåvirkning.

Krakelering ved overmaling kan oppstå når maling ikke har elastisitet som fugen.

OBS!

Fuger < 6 mm. eller > 30 mm. opptar ikke maksimal fugebevegelse.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig fugemasse fra verktøy før vasking med white spirit. Hell ikke rester av flytende fugemasse i avløp. Lever den på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende fugemasse korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Supplerende Info

Lav emisjon, oppfyller kravene til CE-merking jfr. EN 15651-1, F EXT-INT og kravene til M1.
Holdbarhet: 18 måneder i ubrudd emballasje.

Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Densitet (kg/l)	1.5
m/l, avhengig av fugebredde og dybde	18
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
[wetgoodTDSTemperatureResistance]	Max. +90°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	8
Joint Movement (%)	20
[wetgoodTDSHardness]	25 shore A
Rengjøring av verktøy osv.	Uherdet fugemasse fjernes med White spirit. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

Nåværende TDS Versjon

mars 2024

Erstatter TDS Versjon

mai 2022