

Metal Pro Multiprimer

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende, vannbasert primer med korrosjonsbeskyttende egenskaper.

- Hurtigtørkende
- Korrosjonsbeskyttelse
- For metall og lettmetall



Anvendelse

Korrosjonsbeskyttelse av metall som utsettes for middels eksponering, skiftende temperatur og fuktighet. Innendørs på stål, fabrikkklakkerte metallplater, aluminium, kobber, sink, aluzink og varmforzinket jern. Utendørs på fabrikkklakkerte metallplater, aluminium, sink, aluzink og varmforzinket jern.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling. Vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.

Behandling

Smuss, skitt, fett, olje, salter og avsmittende materiale fjernes med Flügger Metal Pro Cleaner.

Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.

Fjern korrosjon, fremmedlegemer og løstsittende maling ved skraping, maskinsliping eller stålborsting (ST 3 i henhold til ISO 8501).

Glatte, blanke overflater matslipes.

Påfør 2 strøk primer og 2 strøk topplakk.

Påføring

Pensel eller sprøyte.

Påfør 1. strøk primer umiddelbart etter rengjøring.

Påfør etterfølgende strøk umiddelbart etter at 1. strøk er tørt for gjenbehandling.

Ferdigbehandle med:

Innendørs: Interiør High Finish eller Strong Finish.

Utendørs: Metal Pro Metallplatemaling.

Forventet resultat

Matt, dekket overflate.

OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	55
Tørstoff vol (%)	44
Vanlig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Lang rekkevidde (m ² /l.)	12
Kort rekkevidde (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

oktober 2024

Erstatter TDS Versjon

oktober 2024