

# Metal Pro Rusthindrende Primer

## Produktbeskrivelse

Alkydoljeprimer med korrosjonsbeskyttende egenskaper.

- Alkydolje primer
- Korrosjonsbeskyttelse
- For svart jern/stål

## Anvendelse

Korrosjonsbeskyttelse av metall som utsettes for middels eksponering, skiftende temperatur og fuktighet.

Innendørs og utendørs på svart jern/stål og verkstedgrunnede emner.

## Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.

## Behandling

Smuss, skitt, fett, olje, salter og avsmittende materiale fjernes med Flügger Metal Pro Cleaner.

Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.

Fjern glødeskall, rust, fremmedlegemer og løstsittende maling ved skraping, maskinsliping eller stålbørsting til (ST 2 i henhold til ISO 8501).

Glatte, blanke overflater matslipes.

Påfør 2 strøk primer og 3 strøk topplakk.

## Påføring

Pensel eller sprøyte.

Påfør 1. strøk primer umiddelbart etter rengjøring.

Påfør etterfølgende strøk umiddelbart etter at 1. strøk er tørt for gjenbehandling.

Ferdigbehandle med:

Innendørs: Interiør High Finish eller Strong Finish.

Utendørs: Metal Pro Metallmaling.

## Forventet resultat

Matt, dekket overflate.

## OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.



# Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

**Beskyttelsesutstyr:** Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller. Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv. Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

## Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	79
Tørstoff vol (%)	55
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Lang rekkevidde (m <sup>2</sup> /l.)	12
Kort rekkevidde (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	1
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

## Nåværende TDS Versjon

juli 2024

## Erstatter TDS Versjon

juli 2022