

# Sandplast LH Ekstra

## Produktbeskrivelse

Håndsparkel til tørre rom. Inneholder lette medium fyllstoffer med ekstra god fyllevne. Ferdigbehandles med veggkledning og/eller egnet tak- eller veggmaling i ønsket farge og glans.

- Medium håndsparkel
- Ekstra god fyllevne
- Lys grå



## Merking



## Anvendelse

Flekk- og finsparkling ved udjevning av puss, betong, lettbetong og tidligere malte overflater, og som finishsparkel på kartongkleddede gipsplater, hvor samlingene er grunnsparklet med Sandplast 696 FOG eller Sandplast LB ilagt godkjent gipsteip.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing, sliping og avstøving. Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37. Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49. Harde, glatte underlag mattslipes. Sparkelmassen påføres og utjevnes. Overflaten slipes og grunnes eller grunnmales før videre behandling.

## Påføring

Påfør og utjevn med bredsparkel. Avstem valg av verktøy til overflatens størrelse. Påfør tilstrekkelig mengde, bearbeid og jevn ut sparkelmassen. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet. Kondensdannelse må ikke forekomme. Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall. Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen. Risiko for svinn hvor sparkelmassen ikke er gjennomtørr før videre behandling. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## Forventet resultat

Jevn overflate til videre behandling.

# Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

## Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Supplerende Info

Produktet oppfyller kravene i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

For dette produkt er der udstedt en: [Environmental Product Declaration](#)

## Tekniske data

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Produkt type  | Sparkel - og fugemasse      |
| Farge (sparkel)   | Lys grå                     |
| Densitet (kg/l)   | 1.09                        |
| Tørstoff vekt (%)   | 58                          |
| Tørstoff vol (%)  | 52                          |
| Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)                            | 1                           |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding           | Min. +10°C                  |
| Luftfuktighet   | Maks. luftfuktighet 80 % RF |
| Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)                                  | 2                           |
| Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)                         | 20                          |
| Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)                               | 28                          |
| Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h etter 28 dager) | 77                          |
| Vedheft på betong   | 0,75                        |
| Lagtykkelse (nominell mm)   | 2                           |
| Kornstørrelse (maks. mm)  | 0,2                         |
| Rengjøring av verktøy osv.  | Vann                        |

## Nåværende TDS Versjon

oktober 2024

## Erstatter TDS Versjon

oktober 2024