

KABRIC Floor Strongcoat Silk

DETALE CPH er eksklusive dekorasjonsprodukter med øye for de små detaljer. Farger og finisher er inspirert av vår nordiske designarv og naturens foranderlighet. Produktene er egnet for profesjonelle så vel som til gjør-det-selv-bruk.

Produktbeskrivelse

Halvblank robust PU-forsterket akryllakk. Anbefales til overflater behandlet med KABRIC Floor som utsettes for middels funksjonelle krav, lett trafikk, bruksbetenget slitasje og lett tilsmussing. Fremhever overflatens estetikk og visuelle uttrykk.

- **PU-forsterket akryllakk**
- **Robust**
- **Halvblank**



Anvendelse

Oppholdsrom og lignende bruksrom.
Anvendes på underlag behandlet med KABRIC Floor.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Støvsug og tørk etter med en hardt oppvridd klut.
Påfør 3 lag KABRIC Floor Strongcoat Silk med pensel og/eller rull.

Påføring

Pensel og rull.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Slå av gulvvarmen mens behandlingen pågår.

Etter behandlingen tennes gulvvarmen gradvis.

Påfør ensartet vått i vått, unngå overlapping og lakksjører.

Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Halvblank slitesterk overflate med smussavvisende egenskaper.

Fyldig finish med optimal sammenflyting.

Tåler rengjøring, herunder flekkrengjøring med rengjøringsmiddel uten slipemiddel pH > 2 < 9, vann, børste og klut.

Fuktbetingede dimensjonsendringer fra underlaget kan medføre synlige avtegninger i den ferdige overflaten.

Belast overflaten med forsiktighet til lakken er helt gjennomherdet.

Overflaten kan tas lett i bruk etter 24 timer.

Nyttig informasjon

Sett filtputer på møbler for å minimere merker og riper.

Beskytt overflaten og steder med mye trafikk og konsentrert slitasje.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Supplerende Info

Anti-slip according to DIN 51130: R9

Holdbarhet: 24 måneder i ubrudd emballasje.

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.03
Vanlig rekkeevne (m ² /ltr.)	12
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

oktober 2024

Erstatter TDS Versjon

april 2024

