

Benkeplateolje

Produktbeskrivelse

Metter treets overflate og gjør overflaten vann- og smussavvisende. Flügger Natural Wood Benkeplateolje må ikke tones.

- Fremhever treets naturlige glød
- God beskyttelse mot smuss- og vannpåvirkning
- Dokumentert egnet for kontakt med mat

Behandling

Ubehandlet eller nedslipt tre: Rengjør med Flügger Trerens og la tørke. Påfør olje med pensel i et jevnt og dekkende lag. Vent 30 min. mens oljen trenger inn i treet. Påfør mer olje hvis tørre områder oppstår.

Tørk til slutt overskytende olje av med en tørr bomullsklut. Overflaten må være helt fri for overskytende olje.

La bordplaten stå i en time og gjenta deretter behandlingen.

Det beste resultat oppnås med 2-3 behandlinger før bruk.

Tidligere oljebehandlet tre: Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og fritt for rester av gammel maling eller lakk. Sand overflaten med fint sandpapir. Rengjør med Flügger Trerens og la tørke.

Etter dette er fremgangsmåten den samme som beskrevet ovenfor.

Hardt tre: Oppnå best mulig vannfasthet, påfør en ekstra behandling.

BVedlikehold

Oljebehandling kan gjenoppfriskes med et tynt lag Benkeplateolje, evt. påført med fint slipepapir.

God praksis

Unngå kraftig vann- og væskepåvirkning de første 4-7 døgn.

Det anbefales å utføre en prøvebehandling før oppgaven begynnes. Utfør prøvebehandlingen på et mindre område og vær oppmerksom på at resultatet er avhengig av treart og treartens evne til å oppta treoljen.

OBS!

Oljemettede kluter kan selvantenne. Skal derfor mettes med vann eller brennes.



Tekniske data

Produkt type	Beis			
Glans	10;Matt			
Densitet (kg/l)	0.84			
Tørstoff vekt (%)	35			
Tørstoff vol (%)	38			
Vanlig rekkeevne (m ² /litr.)	20			
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24			
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7			
Fortynning	Skal ikke fortynnes	Rengjøring av verktøy:	White spirit	Oppbevaring: Kjølig og tørt

Nåværende TDS Versjon

mars 2024

Erstatter TDS Versjon

juli 2022