

Natural Wood Trelakk

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar lakk til innendørs bruk. Finnes i 3 ulike glansstrinn. Gir en pen silkematt, halvblank eller blank behandling med en robust og rengjøringsvennlig overflate som ikke gulner. Skal gjenbehandles med vanntynnbar lakk.

- Gir en pen, robust og rengjøringsvennlig overflate som ikke gulner



Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig. Rengjør evt. med Flügger Trerens. Omrøres før bruk. Tidligere lakkerte flater mattslipes. Grunn evt. med Flügger Grunnlakk UV - klar, for å motvirke at sollyset gjør treet mørkt og gult. Påfør ett strøk lakk med pensel eller korthåret rulle. Etter tørking slipes overflaten med fint sandpapir. Husk å fjerne slipestøv. Lakker flaten ytterligere 1-2 ganger etter behov. Må ikke anvendes i sprøytemalingsutstyr.

God praksis

Legg på maks. 2 strøk i løpet av et døgn

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.1
Tørstoff vekt (%)	25
Tørstoff vol (%)	23
Vanlig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding	Min. +5°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingsterr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy:	Vann og penselrens
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og tett lukket
Se forevrig informasjon	

Nåværende TDS Versjon

oktober 2024

Erstatter TDS Versjon

mars 2024